



Baunit PremiumPrimer



Výrobek	Předem připravený základní nátěr s vysokou kryvostí, určený především pro zateplovací systémy Baunit.	
Složení	Organická pojiva, křemenný písek, plniva, voda, pigmenty.	
Vlastnosti	K okamžitému použití připravený vodný bezrozpouštědlový nátěr, na bázi povrchově síťující disperze, sjednocující nasákavost. Částečným zúžením pórů omezuje savost minerálních podkladů a optimalizuje tak průběh zrání omítky. Bez nepříznivého vlivu na paropropustnost. Vysokým obsahem pigmentů sjednocuje vlastnosti podkladu.	
Použití	K přípravě minerálních podkladů upravující nasákavost a přídržnost před nanášením pastózních nebo minerálních strukturálních omítek.	
Technické údaje	Barva:	bílá (možnost probarvení)
	Obsah pevných částic:	cca 58 %
	Objemová hmotnost:	cca 1,52 kg/dm ³
	Faktor difúzního odporu (μ):	150
	pH:	cca 8
	Spotřeba:	cca 0,25 kg/m ² na lepicí stěrce cca 0,4 kg/m ² na ostatních minerálních podkladech
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baunit.cz .	
Skladování	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Způsob dodávky	kbelík 5 kg, 1 Pal = 64 kbelíků = 320 kg	
	kbelík 25 kg, 1 Pal. = 24 kbelíků = 600 kg	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, bez mrazu, prachu, solných výkvětů, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbytků mastnoty anebo odbedňovacích olejů, nesmí být vodoodpudivý. • silně nebo nerovnoměrně nasákavé povrchy upravit hloubkovou penetrací Baunit MultiPrimer, • křídující, příp. lehce pískující povrchy upravit hloubkovou penetrací Baunit MultiPrimer,	

- silně nasákavé nebo pískující omítky upravit zpevňující penetrací omítek Baunit ReCompact (podrobnosti uvedeny v technickém listu výrobku),
- znečištěné povrchy očistit
- zbytky odbedňovacích prostředků na betonu odstranit horkou párou nebo pomocí určeného odstraňovače, příp. odbroušením,
- podklady napadené řasami sanovat, např. Baunit FungoFluid,
- nedostatečně přídržné anebo zvětralé nátěry odstranit,
- poškozené minerální plochy, např. plochy s trhlinami přestěrkovat vhodnou stěrkovou hmotou (např. Baunit ProContact a popřípadě vyztužit sklotextilní síťovinou Baunit StarTex).

Zpracování

Nepřidávat žádné další materiály. V případě nutnosti lze zředit přidáním cca 1 l vody / balení 25 kg nebo cca 2 dl vody / balení 5 kg Baunit PremiumPrimer. Před zpracováním důkladně promíchat (pomaluběžným mísidlem). Na čistý podklad nanášet rovnoměrně a celoplošně, válečkem nebo štětkou. Následně nanášení omítky po min. 24 hod. po aplikaci Baunit PremiumPrimer, platí pro teplotu +20 °C a při 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem, např. pomocí fasádních sítí. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání.

Probarvené hmoty je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

Bezpečnostní opatření:

Okolí natírané plochy, především sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky a kovy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí. Zaschlý materiál lze přiměřeně odstraňovat pomocí prostředků na bázi acetonu nebo ethylacetátu (dodržovat bezpečnostní předpisy).