

Technický list

ZOFITHERM Penetrace pod silikonovou omítku

Základní nátěr (penetrace) určený jako první vrstva pro všechny savé stavební materiály, které jsou dokončovány finálními silikonovými omítkami a nátěry. Lze použít i samostatně pro vytvrzení a zvýšení hydrofobicity povrchu. Dodává se již v konzistenci připravené k aplikaci. Pod probarvené silikonové omítky se vyrábí v příslušném probarveném provedení.

Balení:

10 l

Barva:

Základní báze Bílá + barvení pigmenty podle vzorníku

Vlastnosti:

- Zvyšuje přilnavost
- Neobsahuje těžké kovy
- Zvyšuje hydrofobitu povrchu

Použití:

- Pro nátěry zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, betonu, lehkých stavebních materiálů, cementotřískových desek, dřevovláknité a dřevotřískové desky.

- Pro nátěry fasádních stěrek před aplikací silikonových omítek nebo fasádních barev.



Technické vlastnosti:

Základ: Směs pigmentů, plniv s přísadami

Konzistence: Tekutá

Ředění: Neředí se!

Aplikační teplota: +5 / +30 °C

*deální teplota 20 °C vzduch a podklad

Možnost převrstvení: po 24 hod

*v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu

Spotřeba: 0,09 – 0,15 – 0,25 l/m²

*Při jednom nátěru, dle savosti podkladu

Skladovatelnost: V původním neotevřeném obalu 1-12 měsíců od data výroby při teplotě 5-30 °C. Během 13.-24. měsíce od data výroby při teplotě 5-10 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem!

Podklad:

Povrch musí být zbaven nečistot, mastnoty, prachu a volných částic. Povrch musí být soudržný, čistý, bez biologického napadení, solí a mastnoty. Všechny nenatírané povrchy okolo důkladně zakryjte!

Aplikace:

Nanáší se v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem. Minimální teplota při aplikaci je + 5 °C, maximální + 30 °C. Před aplikací důkladně promíchejte!!! Doporučujeme míchání během aplikace.

Upozornění:

Základní nátěr je nutné před zahájením prací a v jejich průběhu často míchat kvůli zvýšené sedimentaci. Nesmí se nanášet na přímém slunci, při vysoké teplotě podkladu, dešti a silném větru. Zvýšená relativní vlhkost a nízké teploty mohou výrazně ovlivnit dobu vytvrzení.

Bezpečnost:

Viz. << Bezpečnostní list >>

Aktualizace:

Aktualizováno dne 07.06.2023

Na výrobek se vztahuje záruka a odpovídá specifikaci. Poskytnuté informace a údaje jsou založeny na objektivních testování, našich zkušenostech, výzkumu a jsou považovány za spolehlivé a přesné. Nicméně naše společnost nemůže znát různé způsoby použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, a proto neposkytuje a za žádných okolností neručí nad rámec uvedených informací za vhodnost výrobků pro konkrétní použití nebo postupy. Uvedené informace jsou obecné povahy. Je na odpovědnosti každého uživatele, aby se přesvědčil o vhodnosti použití podle svých vlastních potřeb. Pro další informace se prosím obraťte na technické oddělení naší společnosti.

zofitherm®

info@zofitherm.cz

www.zofitherm.cz